



CONTREPLAQUE PIN OKOUME "PINE" II/III

- Panneau polyvalent et résistant pour des applications diverses.
- Collage extérieur
- Légèreté et maniabilité du panneau
- Panneau multiplis croisé en pin radiata
- Production européenne Excellente alternative aux panneaux d'import chinois



Qualité de faces

Faces Okoumé II/III

Calibré et poncé, avec réparation des nœuds sur une face

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 636-3

Densité

Environ 550 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1 (collage phénolique)

Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm) \pm 3,5 mm

Equerrage 1mm/m

Applications : Agencement, construction, emballage, platelage, ameublement, décoration

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 2500 x 1220
10	5	■
15	7	■
18	7	■
22	9/10	■