

## CONTREPLAQUE PIN OKOUME "PINE" II/III



- Panneau polyvalent et résistant pour des applications diverses.
- Collage extérieur
- Légèreté et maniabilité du panneau
- Panneau multiplis croisé en pin radiata
- Production européenne Excellente alternative aux panneaux d'import chinois

### Qualité de faces

Faces Okoumé II/III

Calibré et poncé, avec réparation des nœuds sur une face

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 636-3

### Densité

Environ 550 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1 (collage phénolique)

Conforme à la norme EN 712-2

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)  $\pm$  3,5 mm

Equerrage 1mm/m

**Applications :** Agencement, construction, emballage, platelage, ameublement, décoration

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 2500 x 1220
10	5	■
15	7	■
18	7	■
22	9/10	■